

## ELPRECO SPRITZ - AMORSĂ PENTRU TENCUIELI - zidărie B.C.A.

**Produs:** Şprîţ de ciment pentru egalizarea absorbţiei şi îmbunătăţirea aderenţei, aplicabil manual sau mecanizat, la exterior, înaintea tencuirii zidăriei din blocuri de B.C.A.

**Compoziţie:** Nisip, ciment, materiale de adaos.

**Utilizare:** Pentru amorsarea şi egalizarea absorbţiei suprafeţelor zidăriei din blocuri de B.C.A.

**Date tehnice:** Granulaţie maximă 3,0 mm;  
Rezistenţa la compresiune (după 28 zile): >15 N/mm<sup>2</sup>;  
Necesarul de material: 10 kg / m<sup>2</sup> (acoperire 100%);  
Necesar de apă: cca. 10,0 l / sac ( 40 kg);

**Livrare:** Sac de 40 kg.

**Depozitare:** Maxim 6 luni, la loc uscat, pe paleţi din lemn.

**Calitate:** Verificări permanente în laboratoarele Baumit şi periodice în institutele autorizate din România.

**Categoria conform normelor chimice:** În soluţie apoasă produsul are o reacţie alcalină. Se va evita contactul îndelungat cu pielea deoarece produce iritaţii. Se vor folosi mănuşi de protecţie adecvate. Dacă ajunge totuşi în contact cu pielea se va clăti cu multă apă. În caz de stropire în ochi se indică clătirea cu multă apă curată şi, la nevoie, consult medical. În stare întărită produsul nu este dăunător şi se consideră deşeu de construcţii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

## **PRELUCRARE**

### **1. AMESTECARE**

În cazul aplicării manuale, se toarnă conținutul unui sac (40 kg) în malaxorul cu amestecare forțată în care s-au pus în prealabil cca. 10 litri de apă. Timpul de amestecare este de 4-5 min.

În cazul aplicării mecanizate, sacii de 40 Kg se descarcă în buncărul mașinii de tencuit iar cantitatea de apă de amestecare se reglează funcție de tipul suportului, temperatura ambiantă și a suportului, grosimea tencuielii, tipului mașinii de tencuit, (300 - 320 l/h pentru mașina PFT G5c).

Pentru amestecare se va folosi numai apă curată (menajeră).

Nu se admit materiale de adaos la amestecare (de exemplu: acceleratori de priză, plastifianți, ciment, etc.).

### **2. APLICARE**

Canalele instalațiilor electrice și sanitare, precum și rosturile de zidărie se vor umple și netezi înainte de începerea tencuirii propriu zise cu mortar de var – ciment ELPRECO FLEX.

Suprafețele pe care se va aplica tencuiala trebuie obligatoriu să fie curate, fără praf și bine umezite cu apă. Nu se permite aplicarea pe suprafețele la care s-a format un film de apă.

Pe suprafețele adiacente îmbinărilor dintre diferite materiale de construcție se vor dispune armături pentru tencuială.

În cazul aplicării mecanizate, cu mașina de tencuit, amorsarea furtunului se va face cu mortarul de var – ciment ELPRECO FLEX.

### **3. INDICAȚII**

Ca și în cazul altor tehnologii umede, acest material se va putea folosi la temperaturi mai mici de +5<sup>0</sup> C numai dacă se iau măsuri speciale pe timp friguros. După aplicarea amorsei, suprafețele se mențin umede 2 zile, iar pauza tehnologică înaintea aplicării tencuielii va fi de min. 3 zile.